



Poly Acryl SA 83

Poly Acryl SA 83 رزینی است بر پایه استایرن و آکریلات با چسبندگی بالا که فیلم خشک شده محصول، بیرنگ، شفاف و بسیار انعطاف پذیر می باشد. این محصول قابلیت اختلاط با انواع نرم کننده ها و پرکننده ها را دارا می باشد.

کاربرد:

- بیندر چاپ

مشخصات فنی رزین:

ظاهر	In House	امولسیون سفید شیری
درصد جامد	(ASTM D 2369)	۴۴ ±۱٪
ویسکوزیته	(23°C, Brookfield RV#2/50)	۶ - ۲ پواز
pH	(ASTM D 1293)	۷/۵ - ۹
حداقل دمای تشکیل فیلم	(ISO 2115) (MFFT)	< ۰ °C
مونومر آزاد	-	حداکثر ۰/۳ درصد
چگالی	(ASTM D1475)	۱/۰۲ - ۱/۰۶ g/cm ³

شرایط نگهداری:

Poly Acryl SA 83 را می توان در شرایط معمولی به مدت شش ماه نگهداری نمود. توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از یخ زدگی اجتناب گردد.

بسته بندی:

بسته بندی این رزین در بشکه های فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی می باشد و امکان عرضه آن در بسته بندی های کوچکتر یا بزرگتر بنا بر درخواست مشتری امکان پذیر است.

جنبه های زیست محیطی:

Poly Acryl SA 83 خطری برای محیط زیست ندارد و تماس آن با پوست سبب خارش و التهاب نمی گردد.