



Poly Acryl SA 87

Poly Acryl SA 87 رزینی است بر پایه استایرن و آکریلات با چسبندگی بسیار بالا که فیلم خشک شده محصول ، بیرنگ ، شفاف و نرم می باشد . این محصول قابلیت اختلاط با انواع نرم کننده ها و پرکننده ها را دارا می باشد.

کاربرد:

- عایق های رطوبتی نظیر عایق بام
- پوشش های آب بند
- خمیر درزگیر
- بیندر چاپ در چاپ پیگمنت
- چسب کاشی
- چسب سلفون

مشخصات فنی رزین:

ظاهر	In House	امولسیون سفید شیری
درصد جامد	(ASTM D 2369)	۵۰ ±۱٪
ویسکوزیته	(23°C, Brookfield RV#5/10)	۱۸۰ - ۳۰۰ پواز
pH	(ASTM D 1293)	۷/۵ - ۹
حداقل دمای تشکیل فیلم	(ISO 2115) (MFFT)	۰ °C
مونومر آزاد	-	حداکثر ۰/۳ درصد
چگالی	(ASTM D1475)	۱/۰۲ - ۱/۰۶ g/cm ³

شرایط نگهداری:

Poly Acryl SA 87 را می توان در شرایط معمولی به مدت شش ماه نگهداری نمود. توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از یخ زدگی اجتناب گردد.

بسته بندی :

بسته بندی این رزین در بشکه های فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی می باشد و امکان عرضه آن در بسته بندی های کوچکتر یا بزرگتر بنا بر درخواست مشتری امکان پذیر است.

جنبه های زیست محیطی:

Poly Acryl SA 87 خطری برای محیط زیست ندارد و تماس آن با پوست سبب خارش و التهاب نمی گردد.